



Cut & Print Media

CPM GmbH & Co. KG - Osterheide 9 - 49124 Georgsmarienhütte - Tel.: 05401-36800 - eMail: info@cut-print.de

sympatisch · kompetent · fair

Technisches Datenblatt

Produkt: CPM - AC II

Produktbeschreibung:

CPM AC II verleiht jeder Glasfläche ein hochwertiges Erscheinungsbild. Die Dryapply-Technologie garantiert auch ungeübten Anwendern eine einfache Verarbeitung, da sich Blasen mühelos herausstreichen lassen. Eine mit feinsten Kanälen durchzogene Struktur im Kleber macht das Applizieren einfach, sauber, schnell und damit effizient.

Produktaufbau:

Material:	polymere PVC Folie (weichgemacht)
Foliendicke:	~ 80 µm
Abdeckung:	Silikonkarton, 135 g/m ²
Klebstoff:	semipermanenter Polyacrylatklebstoff
Klebergewicht:	25 g/m ²
Klebkraft:	3 N/ 25 mm - nach 1 Woche 9 N/ 25 mm
Formbeständigkeit:	max. -0,45 %
Verarbeitungstemperatur:	ab 15° C
Brandverhalten:	schwer entflammbar auf Glas (Klasse B nach DIN EN 13501-1:2010-01)
Haltbarkeit:	7 Jahre im Außenbereich, vertikal verklebt, unter mitteleuropäischen Normalklima

Produktverarbeitung:

Die Folie ist trocken zu verkleben.

Es ist stets darauf zu achten, dass sich im Schnittkantenbereich der Folie kein Wasser sammelt (z.B. in Metall- oder Kunststoffprofilen) und sich kein Kondenswasser auf der beklebten Glasscheibe bildet. In diesen Fällen sowie bei der Verklebung auf freistehenden Glasflächen kann es zu einer Weißfärbung des Klebers kommen.

Die Angaben des Datenblattes wurden aus dem Hersteller-Datenblatt kopiert.

Für Fehler in den Angaben oder Übersetzung übernimmt Cut & Print Media GmbH & Co. KG keine Haftung.