

Schutzlaminat OneWayPro® POLY 060 Ultraclear

TECHNISCHES DATENBLATT

Beschreibung:

PVC polymer Folie Ultra Clear 60µ , permanent-Solventkleber Ultraclear, Polyesterliner 50µ .

Eigenschaften:

Das Schutzlaminat **OneWayPro® POLY 060 Ultraclear** wird zum Langzeitschutz von **OneWayPro®** mikroperforierten Folien empfohlen. Das Laminat gewährleistet Schutz gegen Staub, Schmutz aus der Umwelt, Wasser, UV-Strahlen und verhindert das Verstopfen der Lochung der Folien. Des Weiteren ermöglicht das Schutzlaminat eine maximale Lebensdauer der perforierten Folie. Das Laminat ermöglicht ebenfalls ein einfacheres Entfernen der Lochfolie (in einem Stück).

Gute Formhaltbarkeit.

Sehr gute Durchsichtigkeit.

Sehr gute Klebeigenschaften.

Gute Abriebfestigkeit und Haltbarkeit bei automatischen Waschzyklen.

Anwendung :

Beim Laminieren von Drucken muss der Druck vollständig ausgehärtet sein und darf kein Silikon enthalten. 24Std. Ruhezeit der bedruckten Folie vor der Laminierung wird empfohlen. Das Schutzlaminat **OneWayPro® POLY 060 Ultraclear** ist verträglich mit : Sieb- und Digitaldruck, Solvent-, Eco-Solvent-, Mild-Solvent-, Latex- und UV-Tinten. Dennoch kann es bei UV-Drucken zu Unterschieden bei der Haftung der Tinten kommen und ein Test im Vorfeld wird empfohlen.

Bemerkungen :

Bei der Laminierung der mikroperforierten Folie ist zu beachten, dass beide Folien gleich gespannt werden. Das Anbringen des **OneWayPro® POLY 060 Ultraclear** darf unter keinen Umständen mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ausgeführt werden.

Rue du Clairon, 11
5503 Sorinnes (Belgium)
Mobile : +32 472 466 109
Email : sales@onewaypro.eu

Haltbarkeit:

Die maximale, empfohlene Haltbarkeit beträgt drei Jahre.

Lagerung:

Zwei Jahre bei 15°C - 25°C und Luftfeuchtigkeit von 45% - 55%, in Originalverpackung.

Transport:

Die **OneWayPro®** Folien dürfen für den Transport aufgerollt werden, Bildseite außen, unter der Bedingung, dass ein Diameter von 15 cm eingehalten wird.

3 Zoll Rollen: 135 cm X 50 m

3 Zoll Rollen: 150 cm x 50 m

Adhäsion:

Zugfestigkeit 180° auf Glasscheibe nach 20 Minuten: 12 N/25 mm +/- 2 N/25 mm (FTM 1)

Zugfestigkeit 180° auf Glasscheibe nach 24 Stunden: 14 N/25 mm +/- 2 N/25 mm (FTM 1)

Applikationstemperatur: 10° C - 40° C

Verwendungstemperatur: -20°C - 80° C

Hinweise zur Verwendung :

Auf unserer Website finden Sie unter dem Reiter "Anwendungstipps" eine Datei mit wichtigen Informationen zur Verwendung unserer Produkte.

Produkt Referenz:

POLY	60µ	POLY 060 Ultraclear	PET LINER	1,35 x 50	POLY-060-135050
				1,50 x 50	POLY-060-150050

Anmerkung:

Die in diesem Datenblatt vermerkten Angaben beruhen auf Laborversuchen und Erfahrungswerten aus der Praxis. Diese stellen keine rechtliche Garantie dar. Ein Test vor der Verwendung sollte immer durchgeführt werden.

Die beschriebenen Haltbarkeitswerte basieren auf den klimatischen Bedingungen Mitteleuropas. Die tatsächliche Haltbarkeit des Produkts hängt von der Vorbereitung des Substrats, den Witterungsbedingungen und der Pflege ab. Bei

Rue du Clairon, 11
5503 Sorinnes (Belgium)
Mobile : +32 472 466 109
Email : sales@onewaypro.eu



nach Süden gerichteten Folien, in Gebieten mit häufig hohen Temperaturen, wie z.B. im Süden Europas, oder in Gebieten mit erhöhter Umweltverschmutzung, kann die Lebensdauer, der draußen angebrachten Produkte, beeinträchtigt werden.

Rue du Clairon, 11
5503 Sorinnes (Belgium)
Mobile : +32 472 466 109
Email : sales@onewaypro.eu